

УДК 661.183.123

А.В. Гречаников, А.П. Платонов, С.Г. Ковчур

Набухание ионитов в растворах полиэлектролитов

Цель работы заключается в исследовании набухания низкосетчатых анионитов АРА, находящихся в контакте с водным раствором хлорида поливинилбензилtrimетиламмония С1Р. Результаты исследования набухания ионитов в растворах их аналогов – полиэлектролитов необходимы для построения зависимости сорбции воды низкосетчатыми ионитами от ее активности в области, близкой к насыщению, что необходимо для практических расчетов в термоди-

намике ионообменных процессов [1]. В этой области трудно получить достоверные результаты методом изотиестики вследствие длительности установления равновесия между парами воды и низкосетчатым ионитом. Применение полизлектролитов для исследования сорбции воды низкосетчатыми ионитами оправдано тем, что полизлектролиты, ионом которых заряжен одновременно с матрицей ионитов, практически ими не поглощаются.

В качестве водорастворимого полизлектролита использовался хлорид поливинилбензилтриметиламмония СІР со средней мольной массой 120000. Степень аминирования составила 0,95. Очистка полизлектролита осуществлялась с помощью диализа через целлофановую мембрану. Для окончательной очистки полизлектролит пропускали через колонку с анионитом в Cl^- -форме. В качестве характеристики СІР выбрана его вязкость при 25 °C: вязкость 0,3н раствора составила 5,2 см²/с, а 0,6н раствора: 11,0 см²/с. Концентрирование растворов СІР проводилось их упариванием при 50 °C. В качестве анионита использовались сильноосновные аниониты АРА – 2п, АРА – 3п. Набухание ионитов: 3,95 ± 0,05 г воды/г смолы и 3,00 ± 0,05 г воды/г смолы при 25°C. Ионы Cl^- анализировались меркуриметрически.

Для определения весовой сорбции воды анионитом в растворах СІР метод центрифугирования не годится из-за значительной вязкости растворов. Методика эксперимента по исследованию набухания анионита в растворах полизлектролита заключается в следующем: в мерный цилиндр, установленный строго вертикально, с ценой деления 5 · 10⁻⁵ л, насыпается слой сухого ионита, занимающий объем V_1 , и заливается избытком дистиллированной воды. После достижения равновесия при 25 °C, определяется слой набухшего ионита V_2 и рассчитывается коэффициент набухания:

$$K = \frac{V_2}{V_1} \quad (1)$$




Рис. Зависимость весовой сорбции воды ионитами от равновесной концентрации полизлектролита (1-2 % ДВБ, 2-3 % ДВБ) и от активности воды (3) для ионита с 2 % ДВБ

Весовая сорбция воды ионитом g предварительно определяется с помощью центрифугирования. Затем строится график $K = f(g)$. По этому графику с помощью интерполяции определяется набухание ионитов в растворах СІР,

полагая, что связь между величиной весовой сорбции и коэффициентом набухания ионита в воде и в растворах СlР идентична. Определение величины К в растворе СlР проводилось следующим образом: навеска сухого ионита, занимающая объем V_1 , заливается точно отмеренным объемом раствора СlР известной концентрации C_{p1} , а после достижения равновесия при 25 °С, измеряется объем слоя набухшего ионита V_2 и рассчитывается величина К. На рисунке приведена зависимость весовой сорбции воды ионитами АРА от равновесной концентрации полизелектролита.

Из рисунка следует, что для слабосшивших ионитов величина g сильно зависит от концентрации раствора. Зная концентрацию СlР до и после установления равновесия, а также величину g , можно рассчитать концентрации полизелектролита в воде набухания ионита \bar{C}_n :

$$\bar{C}_n = \frac{V_{p1} \cdot C_{p1} - V_{p2} \cdot C_{p2}}{g \cdot p}, \quad (2)$$

где V_{p1} , V_{p2} – объем полизелектролита концентрации C_{p1} , C_{p2} до и после установления равновесия с навеской ионита p ; надстрочный индекс относится к фазе ионита.

$$V_{p2} = V_{p1} - gp. \quad (3)$$

Результаты расчета приведены в таблице, где \bar{C}_{Cl^-} – общая концентрация ионов Cl⁻ в фазе ионита.

Таблица

Концентрация полизелектролита в воде набухания ионита, моль/кг воды

% ДВБ	C_{p2}	\bar{C}_n	$\Delta \bar{C}_n$	\bar{C}_{Cl^-}
2	0,030	0,006	0,003	1,057
3	0,030	0,005	0,004	1,381
2	0,138	0,018	0,006	1,138
3	0,138	0,012	0,007	1,447
2	0,286	0,030	0,010	1,256
3	0,286	0,026	0,012	1,546
2	0,450	0,041	0,015	1,421
3	0,450	0,032	0,016	1,632

Из данных таблицы следует, что \bar{C}_n является поправкой к величине \bar{C}_{Cl^-} , не превышающей 2-3 %. Следовательно, основной причиной уменьшения набухания ионитов с ростом концентрации СlР является уменьшение активности растворителя в растворе. Последняя величина может быть рассчитана из осмотического коэффициента ϕ растворов СlР [2]:

$$\ln a_w = -0,00782 \varphi t, \quad (4)$$

где t – моляльность равновесного раствора полизелектролита.

В области изученных концентраций СlР величина a_w изменяется в пределах: 0,9980 – 0,9999. Определив величину весовой сорбции воды анионитом в растворах хлорида поливинилбензилtrimетиламмония, можно построить зависимость $g = f(a_w)$ в области $a_w \rightarrow 1$, где чрезвычайно трудно получить достоверные экспериментальные данные для низкосетчатых ионитов. Знание этой зависимости необходимо для расчета коэффициентов активности моноионных форм ионитов.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Солдатов В.С. Простые ионообменные равновесия. Минск, 1972. – 224 с.
2. Платонов А.П., Ковчур С.Г. Утилизация отходов водонасосных станций и ТЭЦ Республики Беларусь. Витебск, 2002. С. 97-108.

S U M M A R Y

Water weight sorption and swelling of anion-exchange resins in aqueous solutions of polybenzyltrimethylammonium chloride of different concentrations as a function of cross-linkage of the resins has been studied. Water weight sorption as a function of water activity can easily be determined with the data obtained.

Поступила в редакцию 3.05.2003